

Gebruiksaanwijzing Waxtik

Lees deze gebruiksaanwijzing goed door, volg hem op en bewaar hem!

Productinformatie

Deze harde was-staven zijn speciaal ontwikkeld voor gebruik achter de houtdraaibank en bestaan uit een speciale mix van dierlijke, plantaardige en minerale wassoorten waaronder Carnauba (de hardste was) voor een hoge glans en duurzaamheid, Ozokeriet- en Ceresinewas (met een hoog smeltpunt) voor extra hardheid, glans en waterbestendigheid, Microkristallijnnewas voor duurzaamheid en waterbestendigheid en tot slot een vleugje bijenwas voor een prettige "touch".

Waxtik wordt direct op het werkstuk aangebracht terwijl de draaibank draait en wordt vervolgens, net als bij de Shellawax producten, gesmolten middels het opwekken van wrijvingswarmte door het oppervlak langzaam te bewerken met een poetsdoek. Een stevige druk geeft daarbij een satijnachtige glans terwijl een lichte druk juist een hogere glans geeft. Desgewenst kunnen direct meerdere lagen over elkaar heen worden aangebracht. Waxtik kan uiteraard ook toegepast worden over de verschillende Shellawax producten en eveneens direct over EEE-Ultrashine voor volledig met was afgewerkte werkstukken. Daarnaast is Waxtik toepasbaar over de meeste oliën die gepoetst kunnen worden waaronder Organoil en Danish oil mits de olie goed gedroogd is en er geen verse olie meer uit de poriën zweet.

Tips

- U krijgt de mooiste afwerking indien u serieus en fijn schuurt tot minimaal korrel 400. Voor een nog fijnere afwerking schuurt u verder tot korrel 1200 en gebruikt u daarna EEE-Ultrashine vóór het aanbrengen van de afwerking.
- Waxtik's geven erg mooie resultaten op open houtsoorten zoals bijvoorbeeld eiken.
- De Waxtik-afwerking is na aanbrengen voedselveilig, maar omdat het hier een was-afwerking betreft kunnen er witte of doffe plekken ontstaan na contact met water. Deze plekken kunnen zo nodig worden hersteld met de Traditional wax.
- Voor het snel bereiken van een hoge glans brengt u eerst een laagje Schellak of vernis op het werkstuk aan waarna u direct Waxtik toepast als boven omschreven.

U krijgt geen prachtig resultaat?

- Geef niet de producten de schuld maar:
- Lees de gebruiksaanwijzing nog eens door en volg deze ook daadwerkelijk op.
- Nog steeds geen succes? Kijk op www.woodturning-polish.eu voor meer informatie of neem contact met ons op via info@woodturning-polish.eu

Aansprakelijkheid

Hoewel wij, samen met vele duizenden gebruikers over de hele wereld, overtuigd zijn van de kwaliteiten van de door ons aangeboden producten kunnen noch wij, noch de fabrikant op enigerlei wijze aansprakelijkheid aanvaarden voor problemen en/of schade die direct of indirect is ontstaan of is veroorzaakt tijdens of door het gebruik van deze producten. Probeer vóór toepassing dan ook de te gebruiken producten uit op een afvalstuk. Hiermee krijgt u gevoel voor de betreffende producten en worden eventuele problemen tijdig onderkent.

Indien u niet akkoord bent met deze beperkte aansprakelijkheid en de producten al heeft gekocht, retourneert u deze dan ongeopend en, indien van toepassing voldoende gefrankeerd, aan ons onder vermelding van uw naam, adres, bank- of gironummer en de naam en plaats van degene waar u de producten van heeft gekocht. Zodra wij de producten in goede staat hebben ontvangen betalen wij uw volledige aankoopbedrag terug.

Geïmporteerd door **WOODTURNING-POLISH.EU**

WWW.WOODTURNING-POLISH.EU / www.bohome.nl

Adres: Sterrenlaan 59, NL-2402 AT Alphen a/d Rijn (geen winkel/bezoekadres: **alleen op afspraak !**)

E-mail: info@woodturning-polish.eu

Bestellingen: tel. 06-27846808 (Tjikke Bos-Janssen)

Producten en gebruik: tel. 06-83328397 (Sjaak Bos)

KvK-nr: Leiden 54538947

ING-bankrekening: 75.72.73.297 IBAN: NL97INGB0757273297 BIC: INGBNL2A